


■ **PERFORMANCE - CINTRABLE**
■ **COLLAGE INTERIEUR**

Référence : TIICO



■ DESCRIPTIF

Définition

Panneau contreplaqué cintrable, composé de 3 ou 5 plis croisés en bois exotique.

Composition

Classe de service 1 (ENV 1995.1).

Classe de collage

Milieu sec : Classe 1 (EN 314-2).

Finition

Classement des parements II / III (EN 635-2).
Pré-ponçage grain de 80.

■ CERTIFICATIONS



Panneau marqué CE destiné à un usage général ou non structurel (attestation de conformité niveau 4).

■ DOMAINES D'EMPLOI

Emplois non structureaux.

Flexply est destiné à être revêtu d'un parement décoratif appliqué avec les colles traditionnelles sur le panneau déjà mis en forme.

Industrie

Emballage, stands, caravanes, camping-cars...

Bâtiment

Tous types de locaux intérieurs d'habitation ou recevant du public.

Construction : coffrages perdus.

Agencement : habillage de colonnes, création de fausses colonnes décoratives et arrondis d'escalier, plinthes, comptoirs, banques d'accueil...

Meuble

Meubles meublants, meubles de cuisine, mobilier de collectivités ou de bureau.

Tous types de meubles avec formes arrondies.

■ MISE EN ŒUVRE

Se conformer aux règles de l'art.

Stockage

Les panneaux seront stockés à plat dans un endroit sec et bien ventilé.

Mise en forme

Très simple pour un résultat impeccable.

Mise en forme sur ossature (par vissage) ou en lui donnant une forme autoportante par contre-collage de plusieurs panneaux (selon l'épaisseur finale souhaitée) sur un gabarit ou un moule.

Finition

Pour les finitions liquides, prévoir une bonne préparation de fond sur le panneau en forme.

■ FORMATS – EPAISSEURS*

Epaisseurs en mm	Formats en cm
05-07-09-16	250 x 122 fil long
05-07-09-16	122 x 250 fil travers



Comptoir de bar

■ CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

RAYON DE COURBURE MINIMAL	
Epaisseur en mm	Rayon en mm
05	120
07	150
09	200
16	420



* Autres formats ou épaisseurs : nous consulter.



Classe de collage



Classe 1
(EN 314-2)

Domaines d'emploi



En milieu sec

Plysorol
International

108 route d'Orbec
14100 LISIEUX
Tél : 02 31 32 14 00
Fax : 02 31 32 14 08
Email : info@plysorol.fr

www.plysorol.fr