

■ CARACTÈRE - BARDAGE
■ COLLAGE EXTERIEUR

Référence : TI1B6



■ DESCRIPTIF

Définition

Multiplis à parements en Okoumé et plis intérieurs sélectionnés en Okoumé, pour emplois travaillants en extérieur et/ou milieu humide (selon EN 636-3).
 Classe de service 3 (ENV 1995.1.1).

Composition

Contreplaqué tout Okoumé à plis sélectionnés.

Classe de collage

Classe 3 (EN 314-2).
 Label VSIG.

Finition

Classement des parements I / II (EN 635-2).
 Pré-ponçage grain de 80.

■ CERTIFICATIONS



Panneau certifié CE Structure (attestation de conformité 2+).



En plus du marquage CE réglementaire, nos produits sont certifiés NF extérieur CTB-X. Cette marque de qualité volontaire garantit des performances supérieures aux exigences européennes dans les domaines de la qualité du collage, la durabilité biologique du panneau, les caractéristiques mécaniques de celui-ci, les exigences de contrôles internes.

■ DOMAINES D'EMPLOI

Emplois structuraux. Habillages extérieurs, bardages, modelage, agencement.
 Tous types d'utilisations intérieures et extérieures nécessitant une finition transparente (vernis, lasures).

■ MISE EN ŒUVRE

Se conformer aux règles de l'art.

■ FORMATS – EPAISSEURS*

Epaisseurs en mm	Formats en cm
12 -15 -18	250 x 122
12 -15 -18	310 x 153

■ CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

	Unités	Valeurs	Normes
Masse volumique	Kg/m ³	500 ± 10%	EN 323
Module d'Young en flexion (Épaisseurs ≥ 10 mm)	Valeur minimale sens long	4400 MPa	EN 789
	Valeur minimale sens travers	4800 MPa	EN 789
Résistance en flexion (Épaisseurs ≥ 10 mm)	Valeur minimale sens long	22.5 MPa	EN 789
	Valeur minimale sens travers	25.3 MPa	EN 789
Réaction au feu	Épaisseur < 18 mm	M4	NF P 92-507
	Épaisseur ≥ 18 mm	M3	NF P 92-507
	Épaisseur ≥ 9 mm	D-s-2, d0	EN 13501-1

Existe avec traitement fongicide (NF B 51 295) et insecticide (suivant EN 113) : Isogarant TFI.



* Autres formats ou épaisseurs : nous consulter.



108 route d'Orbec
 14100 LISIEUX
 Tél : 02 31 32 14 00
 Fax : 02 31 32 14 08
 Email : info@plysorol.net

www.plysorol.fr

Composition



Contreplaqué tout Okoumé

Classe de collage



Classe 3 (EN 314-2)



Mélange collant de classe 3

Domaines d'emploi



Extérieur