


■ **CARACTÈRE - BARDAGE**
■ **COLLAGE EXTERIEUR**

Référence : T11B1



■ DESCRIPTIF

Définition

Multiplis à parement en Okoumé tranché, avec plis intérieurs en Okoumé sélectionnés, pour emploi en bardage extérieur (selon EN 636.3) et conforme aux spécifications du DTU 41-2 "Revêtements extérieurs en bois".
Classe de service 3 (ENV 1995.1.1).

Composition

Contreplaqué à face en Okoumé tranché.

Classe de collage

Classe 3 (EN 314-2).
Label VSIG.

Finition

Classement des parements I / III (EN 635-2).
Pré-ponçage grain de 80.

■ CERTIFICATIONS



Panneau certifié CE Structure (attestation de conformité 2+).



En plus du marquage CE réglementaire, nos produits sont certifiés NF extérieur CTB-X. Cette marque de qualité volontaire garantit des performances supérieures aux exigences européennes dans les domaines de la qualité du collage, la durabilité biologique du panneau, les caractéristiques mécaniques de celui-ci, les exigences de contrôles internes.

■ DOMAINES D'EMPLOI

Bardage extérieur, avancées sous toitures, bandeaux de rives. Le parement peut être lasuré ou peint. Sa composition tout Okoumé lui procure une excellente stabilité pour une utilisation en bardage. Sur demande : Chanfreinage d'une à quatre rives.

■ MISE EN ŒUVRE

Se conformer aux règles de l'art.
DTU 41-2 : « Revêtements extérieurs en bois »
DTU 59-1 : « Travaux de peinture »


**Attention panneau brut
Le parement doit être lasuré ou peint**

■ FORMATS – EPAISSEURS*

Epaisseurs en mm	Formats en cm
15 - 18	250 x 122

■ CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

	Unités	Valeurs	Normes
Masse volumique	Kg/m ³	500 ± 10%	EN 323
Module d'élasticité en flexion	Valeur moyenne des 2 sens	4000 MPa	EN 310
Contrainte de rupture en flexion	Valeur moyenne des 2 sens	40 MPa	EN 310
Réaction au feu	Epaisseur < 18 mm	M4	NF P 92-507
	Epaisseur ≥ 18 mm	M3	NF P 92-507
	Epaisseur ≥ 9 mm	D-s2, d0	EN 13501-1



Composition
 Contreplaqué tout Okoumé

Classe de collage
 Classe 3 (EN 314-2)

Collage VSIG
 Mélange collant de classe 3

Domaines d'emploi
 Extérieur

Plysorol
International

108 route d'Orbec
14100 LISIEUX
Tél : 02 31 32 14 00
Fax : 02 31 32 14 08
Email : info@plysorol.net

www.plysorol.fr