

■ RÉFÉRENCE - PEUPLIER
■ COLLAGE INTERIEUR

Référence : T11YA



■ DESCRIPTIF

Définition

Multiplis tout peuplier fabriqué à partir de placages sélectionnés pour emplois en milieu sec (selon EN 636-1).
Classe de service 1 (ENV 1995.1.1).

Composition

Contreplaqué tout peuplier.

Classe de collage

Classe 1 (EN 314-2).

Finition

Classement des parements II / III (EN 635-2).
Panneaux blanchis pour une meilleure homogénéité de teinte.
Pré-ponçage grain de 80.

■ CERTIFICATIONS



Panneau certifié CE Structure (attestation de conformité 2+).



SUR DEMANDE : Certification de la chaîne de traçabilité pour les bois de pays issus de forêts gérées durablement. Pour plus d'informations : www.pefc.org

■ DOMAINES D'EMPLOI

Léger mais résistant, Peuply est idéal pour des emplois tant décoratifs que travaillants : meubles, agencement, emballage, cloisonnement, stands, caravanes, camping-cars...

■ MISE EN ŒUVRE

Se conformer aux règles de l'art.

■ FORMATS – EPAISSEURS*

Epaisseurs en mm	Formats en cm
05-08-09-10-12-15-18-22-30	250 x 122
05-08-10-15-18	250 x 170
05-08-09-10-12-15-18-22-30	310 x 153

■ CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

	Unités	Valeurs	Normes
Masse volumique	Kg/m ³	500 ± 10%	EN 323
Module d'élasticité en flexion	Valeur moyenne des 2 sens	3600 MPa	EN 310
Contrainte de rupture en flexion	Valeur moyenne des 2 sens	30 MPa	EN 310
Réaction au feu	Epaisseur < 18 mm	M4	NF P 92-507
	Epaisseur ≥ 18 mm	M3	NF P 92-507
	Epaisseur ≥ 9 mm	D-s2, d0	EN 13501-1

* Autres formats ou épaisseurs : nous consulter.



SUR DEMANDE



Composition
Contreplaqué tout Peuplier

Classe de collage
Classe 1 (EN 314-2)

Domaines d'emploi
En milieu sec



108 route d'Orbec
14100 LISIEUX
Tél : 02 31 32 14 00
Fax : 02 31 32 14 08
Email : info@plysorol.net

www.plysorol.fr