

■ RÉFÉRENCE - PEUPLIER
■ COLLAGE INTERIEUR

Référence : T12YE



■ DESCRIPTIF

Définition

Contreplaqué tout Peuplier fabriqué à partir de placages de qualité supérieure à faces recouvertes d'un primaire blanc, pour emplois en intérieur et en milieu sec (selon EN 636-1)
Classe de service 1 (selon ENV 1995.1.1)

Composition

Support contreplaqué tout Peuplier.

Classe de collage

Classe 1 (Suivant EN 314-2).

Finition

Peuplyprime 80 : Panneau revêtu de deux couches de primaire sur ses deux faces.

■ CERTIFICATIONS



Panneau certifié CE Structure (attestation de conformité 2+).



SUR DEMANDE : Certification de la chaîne de traçabilité pour les bois de pays issus de forêts gérées durablement. Pour plus d'informations : www.pefc.org

■ DOMAINES D'EMPLOI

Agencement, cloisonnement, stand, meuble, habitation légère de loisirs, véhicule de loisirs.
Toutes utilisations en milieu intérieur nécessitant une finition soignée.

■ MISE EN ŒUVRE

Le revêtement de 2 couches de primaire permet un gain de temps et une facilité de mise en œuvre. L'utilisateur doit vérifier avec son fournisseur de peinture que la référence employée est adaptée à la durabilité envisagée pour l'ensemble.
Se conformer aux règles de l'art.

■ FORMATS – EPAISSEURS*

Epaisseurs en mm	Formats en cm
9 -12 -15 -18	250 x 122

■ CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

	Unités	Valeurs	Normes
Masse volumique	Kg/m ³	500 ± 10%	EN 323
Module d'Young en flexion	Valeur moyenne des 2 sens	3500 MPa	EN 310
Résistance caractéristique en flexion	Valeur moyenne des 2 sens	30 MPa	EN 310
Réaction au feu	Epaisseur < 18 mm	M4	NF P 92-507
	Epaisseur ≥ 18 mm	M3	NF P 92-507
	Epaisseur ≥ 9 mm	D-s2, d0	EN 13501-1

* Autres formats ou épaisseurs : nous consulter.



SUR DEMANDE



108 route d'Orbec
14100 LISIEUX
Tél : 02 31 32 14 00
Fax : 02 31 32 14 08
Email : info@plysorol.net

www.plysorol.fr

Composition



Contreplaqué
tout Peuplier

Classe de collage



Classe 1
(EN 314-2)

Domaines d'emploi



En milieu sec