

CARACTÈRE-DECORATIF
COLLAGE EXTERIEUR

Référence : T11B4



■ DESCRIPTIF

Définition

Multiplis tout Okoumé à face rainurée décorative style frise (en auge), au pas de 71 mm, pour emplois en extérieur et/ou en milieu humide (selon EN 636.3).
 Classe de service 3 (ENV 1995.1.1).
 Les grandes rives sont usinées à mi-bois.

Composition

Contreplaqué tout Okoumé

Classe de collage

Classe 3 (EN 314-2).
 Label VSIG.

Finition

Classement des parements I / IV (EN 635-2).
 Pré-ponçage grain de 120.

■ CERTIFICATIONS



Panneau certifié CE Structure (attestation de conformité 2+).



En plus du marquage CE réglementaire, nos produits sont certifiés NF extérieur CTB-X. Cette marque de qualité volontaire garantit des performances supérieures aux exigences européennes dans les domaines de la qualité du collage, la durabilité biologique du panneau, les caractéristiques mécaniques de celui-ci, les exigences de contrôles internes.

■ DOMAINES D'EMPLOI

Emplois structuraux.
 Agencements et revêtements décoratifs extérieurs.
 Bardages, habillages de pignon et de façade, avancées de sous-toiture, plafonds d'auvent, portes de garage et d'habitation.

■ MISE EN ŒUVRE

Se conformer aux règles de l'art.
 DTU 41-2 : « Revêtements extérieurs en bois ». (DTU 59-1 : « Travaux de peinture »).


■ FORMATS – EPAISSEURS*

Epaisseurs en mm	Formats en cm
15	250 x 120

■ CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

	Unités	Valeurs	Normes
Masse volumique	Kg/m ³	500 ± 10%	EN 323
Réaction au feu	Epaisseur < 18 mm	M4	NF P 92-507
	Epaisseur ≥ 18 mm	M3	NF P 92-507
	Epaisseur ≥ 9 mm	D-s2, d0	EN 13501-1

* Autres formats ou épaisseurs : nous consulter.



Composition
 Contreplaqué tout Okoumé

Classe de collage
 Classe 3 (EN 314-2)

Collage
 Mélange collant de classe 3

Domaines d'emploi
 Extérieur

Décoration
 Rainurage en auge