


**PERFORMANCE - CINTRABLE**  
**COLLAGE INTERIEUR**

Référence : TH1C0



**DESCRIPTIF**

**Définition**

Panneau contreplaqué cintrable, composé de 3 ou 5 plis croisés en bois exotique.

**Composition**

Classe de service 1 (ENV 1995.1).

**Classe de collage**

Milieu sec : Classe 1 (EN 314-2).

**Finition**

Classement des parements II / III (EN 635-2).  
Pré-ponçage grain de 80.

**CERTIFICATION**



Panneau marqué CE destiné à un usage général ou non structurel (attestation de conformité niveau 4).

**DOMAINES D'EMPLOI**

Emplois non structuraux.

Flexply est destiné à être revêtu d'un parement décoratif appliqué avec les colles traditionnelles sur le panneau déjà mis en forme.

**Industrie**

Emballage, stands, caravanes, camping-cars...

**Bâtiment**

Tous types de locaux intérieurs d'habitation ou recevant du public.

Construction : coffrages perdus.

Agencement : habillage de colonnes, création de fausses colonnes décoratives et arrondis d'escalier, plinthes, comptoirs, banques d'accueil...

**Meuble**

Meubles meublants, meubles de cuisine, mobilier de collectivités ou de bureau.

Tous types de meubles avec formes arrondies.

**MISE EN ŒUVRE**

Se conformer aux règles de l'art.

**Stockage**

Les panneaux seront stockés à plat dans un endroit sec et bien ventilé.

**Mise en forme**

Très simple pour un résultat impeccable.

Mise en forme sur ossature (par vissage) ou en lui donnant une forme autoportante par contre-collage de plusieurs panneaux (selon l'épaisseur finale souhaitée) sur un gabarit ou un moule.

**Finition**

Pour les finitions liquides, prévoir une bonne préparation de fond sur le panneau en forme.

**FORMATS – EPAISSEURS\***

Epaisseurs en mm	Formats en cm
05-07-09-16	250 x 122 fil long
05-07-09-16	122 x 250 fil travers

**CARACTERISTIQUES PHYSIQUES**

RAYON DE COURBURE MINIMAL	
Epaisseur en mm	Rayon en mm
05	120
07	150
09	200
16	420




Exemple d'application :  
Comptoir de bar



\* Autres formats ou épaisseurs : nous consulter.



Classe d'encollage



Classe 1  
(EN 314-2)

Domaines d'emploi



En milieu sec



Direction commerciale  
ZI Allée des Justices  
85200 Fontenay-le-Comte  
Tél : 02 51 53 11 41  
Fax : 02 51 69 46 95  
Email : info@plysorol.fr

[www.plysorol.fr](http://www.plysorol.fr)