

■ RÉFÉRENCE - OKOUME
■ COLLAGE INTERIEUR

Référence : T11A1



■ DESCRIPTIF

Définition

Multiplis à faces en Okoumé déroulé pour emplois en milieu sec (selon EN 636-1).
Classe de service 1 (ENV 1995.1.1).

Composition

Contreplaqué à faces en Okoumé déroulé.
Plis intérieurs en bois de pays et/ou essences exotiques.

Classe de collage

Classe 1 (EN 314-2).

Finition

Classement des parements II / III (EN 635-2).
Pré-ponçage grain de 80.

■ CERTIFICATIONS



Panneau certifié CE Structure (attestation de conformité 2+).



Charte d'engagement qui symbolise, depuis 1995, l'attachement et l'engagement de Plysorol dans le développement durable des ressources forestières.

■ DOMAINES D'EMPLOI

Agencement intérieur, cloisonnement, revêtement, stands, emballage, jeux, jouets....

■ MISE EN ŒUVRE

Se conformer aux règles de l'art.

■ FORMATS – EPAISSEURS*

Epaisseurs en mm	Formats en cm
04-05-08-10-12-15-18-22-25-30	250 x 122
04-05-08-10-12-15-18-22-25-30	310 x 153
05-08-10-12-15-18	310 x 183

■ CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

	Unités	Valeurs	Normes
Masse volumique	Kg/m ³	500 ± 10%	EN 323
Module d'élasticité en flexion	Valeur moyenne des 2 sens	3600 MPa	EN 310
Contrainte de rupture en flexion	Valeur moyenne des 2 sens	30 MPa	EN 310
Réaction au feu	Epaisseur < 18 mm	M4	NF P 92-507
	Epaisseur ≥ 18 mm	M3	NF P 92-507
	Epaisseur ≥ 9 mm	D-s2, d0	EN 13501-1

* Autres formats ou épaisseurs : nous consulter.



Composition



Contreplaqué à face Okoumé

Classe de collage



Classe 1 (EN 314-2)

Domaines d'emploi



En milieu sec

Direction commerciale
ZI Allée des Justices
85200 Fontenay-le-Comte
Tél : 02 51 53 11 41
Fax : 02 51 69 46 95
Email : info@plysorol.fr

www.plysorol.fr